



## ЭТО декоративное покрытие

которое передаёт эстетику бетонных поверхностей — от фактуры необработанного камня до гладкого, почти полированного финиша

практически без запаха

износостойкий

не требует колеровки

можно мыть

## Характеристики

### Состав

Мраморный наполнитель, сополимер стиролакриловой дисперсии, вода, диоксид титана, функциональные добавки

### Расход

~1 кг/м<sup>2</sup> в один слой. В зависимости от эффекта может потребоваться нанесение 2-го слоя. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте

### Время высыхания

На ощупь – 6 ч, межслойная сушка – 4-6 ч, полное высыхание – 24 ч при 20±2°C и 65% относительной влажности воздуха

### Условия нанесения

От +5 до +30°C; относительная влажность воздуха – 65%

### Хранение

24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

### Колеровка

Осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу

## Инструкция

### Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Удалите старые отслаивающиеся покрытия. Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработайте до матовости. Зашпаклюйте и отшлифуйте все дефекты

### Грунтование

1. Нанесите укрепляющий грунт глубокого проникновения (например, Bayramix Astarfix) для обеспыливания и снижения впитываемости
2. С помощью валика нанесите грунт-краску с кварцевым наполнителем (например, Bayramix Astar Кварцевый) ровным слоем. Дайте высохнуть 4-6 часов

### Нанесение покрытия

1. Тщательно перемешайте материал перед использованием
2. Первый слой: равномерно нанесите кельмой или валиком (в зависимости от желаемого эффекта). Сушка 4-6 часов
3. Второй слой: нанесите кельмой, следуя направлению рисунка, частично или полностью перекрывая первый слой. Сушка 24 часа

### Важно:

Полная прочность покрытия достигается через 28 дней



Есть что сказать?  
Оставьте отзыв на сайте



Инструменты  
для нанесения