



Baytera

текстурное покрытие с эффектом «Короед» — имитирующее уникальный древесный рисунок

Подходит для отделки как фасадов, так и внутренних стен — в жилых и общественных зданиях.

Идеальна для оформления бесшовных поверхностей: цоколей, колонн, архитектурных элементов, интерьерных стен.

Наносится на бетон, минеральную штукатурку, шпатлёвку, а также на системы утепления из пенополистирола и минеральной ваты.

грязезащитное

термостойкое

легко моется

экологичное

легко наносится

Характеристики

Расход в зависимости от фракции:

- мелкозернистая: 2,5-3,0 кг/м²
- крупнозернистая: 3,5-4,0 кг/м²

Цвет: природный белый

Колеровка: в светлые и пастельные тона ручным или машинным методом универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе, а также по каталогу "Цветовая палитра фактурных покрытий в 36 популярных оттенков"

Время высыхания:

- сухая на ощупь — 6 часов
- полное высыхание — 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха — 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Толстослойное акриловое покрытие для стен внутри помещений, фасадов, цоколей, включая поверхности с высокой эксплуатационной нагрузкой. Бесшовное покрытие. Основной эффект — фактура «Короед». Идеально для систем утепления «мокрого» типа. Скрывает мелкие трещины, пузыри на бетоне и прочие дефекты (финишное шпатлевание не требуется). Основания: бетон, бетонные блоки, кирпич, цемент, цементная и гипсовая штукатурка, гипсокартон, ДСП, ДВП, дерево.

Подготовка

Основание — чистое, ровное, сухое. Очистить от загрязнений, масел и отслоений. Загрунтовать грунтом Astar Укрывающий для сцепления и выравнивания цвета. При необходимости — дополнительно грунтом Astarfix.

Нанесение

Перемешать. Нанести нержавеющей шпателем слоем в размер зерна. Пластиковым шпателем (влажным) прямыми или круговыми движениями придать рельеф, перемещая зёрна. Допускается разбавление водой до 15% (соотношение с водой ~1:6).

