



Gravol СИЛИКОНОВАЯ

матовая силиконовая
штукатурка с эффектом
камешков

Подходит для наружных и внутренних стен — фасадов, цоколей, колонн, архитектурных элементов, а также для поверхностей систем утепления из минеральной ваты и пенополистирола.

Покрытие не трескается и не выгорает. Не впитывает воду, скрывает небольшие дефекты основания. Легко наносится, не имеет резкого запаха, не требует сложного ухода — поверхность можно мыть обычными средствами.

долговечное

скрывает дефекты

высокая паропроницаемость

устойчиво к грязи и погоде

Характеристики

Состав: мраморный наполнитель, сополимер стиролакриловой дисперсии, силиконовая эмульсия, диоксид титана, вода, функциональные добавки

Расход в зависимости от фракции:

- средняя 2,5 мм: ~3,5 кг/м²
- мелкая 1,5 мм: ~3,0 кг/м²

Цвет: природный белый

Колеровка: в светлые и пастельные тона, а также 36 цветов по каталогу "Цветовая палитра фактурных покрытий" Bayramix

Способ колеровки: ручным и машинным методом универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе, не более 10%

Время высыхания: 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +30°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Бесшовные декоративные покрытия с камешковым эффектом для стен внутри помещений, фасадов и цоколей жилых и общественных зданий. Атмосферостойкость, паропроницаемость, экологичность — по мировым стандартам.

Основания: бетон, минеральная штукатурка, шпатлёванные поверхности, системы теплоизоляции фасадов (минвата, пенополистирол).



Подготовка

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное (СП 71.13330.2017). Неровности ≤ размера зерна. Исключить капиллярный подсос влаги. Удалить отслоения и меловую побелку, эмаль/масляную краску заматовать. Влажность: цемент ≤ 4%, гипс ≤ 1%. Возраст: бетон > 3 мес., цементные штукатурки > 28 дней. Дефекты зашпатлевать, отшлифовать. Загрунтовать: Primer Silicone глубокого проникновения, затем Astar Кварцевый, колерованный в тон финиша.

Нанесение

Перемешать. Наносить нержавеющей инструментом слоем в размер зерна, излишки снять. Структурировать круговыми движениями пластиковой/полиуретановой кельмой. Один человек — одним инструментом на смежные поверхности во избежание разнофактурности. На лесах — непрерывная работа бригады по мокрому краю.

Инструменты
для нанесения



Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте