



Ecostone

декоративное покрытие
с эффектом натурального
камня

Подходит для отделки фасадов, стен, колонн, фризov и потолков — как внутри помещения, так и снаружи. Используется в системах «мокрый фасад» на основе пенополистирола, но не подходит для утепления из минеральной ваты.

Хорошо выдерживает перепады температур, дождь, солнце, механические повреждения. Не трескается, не выгорает, хорошо пропускает пар, экологична, пожаробезопасна (класс КМ1). Легко наносится, устойчива к мытью обычными средствами, сохраняет внешний вид долгое время.

экологичное

моющееся

высокопрочное

грязезащитное

термостойкое

Характеристики

Состав: специальная мраморная крошка, акриловые смолы, вода, технологические добавки

Расход в зависимости от фракции:

- (N) 0,5-1,0 мм – 2,5-3,0 кг/м²
- (K) 1,0-1,5 мм – 3,0-3,5 кг/м²

Цвет: 10 цветовых решений по каталогу

Время высыхания: 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +30°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Декоративная отделка фасадов, стен, колонн, фризov, потолков. Для систем «мокрый фасад» (кроме утеплителя из минваты). Наносится на подготовленный камень, кирпич, бетон, гипсокартон.

Подготовка



Поверхность должна быть ровной, сухой, чистой. Удалить масло, грязь, старые покрытия, зашпатлевать дефекты, обеспылить. При необходимости поверхность обработать Грунтом глубокого проникновения Primer Astarfix. Затем выровнять по цвету грунтом Astar Кварцевый, предварительно колерованным в тон покрытия. Работы проводить только после полного высыхания.

Перед применением Мраморную штукатурку Ecostone перемешать, добавить воду: 0,6–0,8 л на 15 кг.

Нанесение

Наносится металлической кельмой в один слой толщиной 1,5–2 крошки. Нанесение — от угла до угла без перерыва, равномерно, без просветов и нахлёстов. Через 15–20 минут поверхность загладить чистой влажной кельмой. Для избежания разнотона использовать материал одной партии, либо предварительно смешать разные партии. Запрещено наносить на горизонтальные поверхности и в места длительного воздействия влаги. Фасады отделывать после монтажа ливневых и водоотводящих систем.

Инструменты
для нанесения



Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте