



Mineral Gold

декоративная штукатурка
с эффектом перламутра

Придаёт стенам изысканный блеск, напоминающий светящуюся мозаику, благодаря светостойким пигментам, которые не выгорают под воздействием солнца.

Подходит для оформления как фасадов, так и интерьеров — особенно эффективна в местах с высокой нагрузкой: входах, коридорах, лестничных клетках, цоколях, парапетах, балюстрадах.

Создаёт уникальный, дорогой вид без лишних усилий — идеальный выбор для стильной, долговечной и практичной отделки.

светостойкая

атмосферостойкая

грязезащитная

пожаробезопасная

экологически чистая

Характеристики

Расход в зависимости от фракции:

- крупная: 3,0-3,5 кг/м²
- средняя: 2,5-3,0 кг/м²

Цвет: 15 цветовых решений по каталогу

Время высыхания:

- сухой на ощупь — 12 часов
- полное высыхание — 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха — 65%

Хранение: 24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Декоративное покрытие «мозаичной» фактуры с эффектом перламутра для интерьеров и фасадов. Основания: все минеральные, включая асбестоцемент, гипс, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон, бетон. Внутри — на участках с повышенным истиранием (входы, коридоры, лестничные клетки, фойе, торговые залы). Снаружи — на поверхностях, подверженных загрязнению и осадкам (цоколи, парапеты, балюстрады, дверные/оконные проёмы).

Подготовка

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное. Прогрунтовать укрывающим грунтом Astar Кварцевый, заколерованным в основной цвет. Нанесение Baupramix Mineral Gold — после полного высыхания грунта.

Нанесение

Перемешать, разбавить водой до густой пластичной массы: ~0,7 л на 15 кг (~1,0–1,5 л на 25 кг). Добавление воды обязательно. Наносить без перерыва «от угла до угла», стыки/углы — малярный скотч. Слой — 1,5 крошки. Инструмент — нержавеющая затирка и мастерок.

