



# Micro Mineral

мраморная декоративная штукатурка для внутренних и наружных работ

Подходит для отделки стен в коридорах, фойе, лестничных клетках, торговых залах и других помещениях с повышенной нагрузкой.

Покрытие долговечное, устойчивое к истиранию, не трескается, легко наносится, не имеет резкого запаха. Экологичный состав — минеральный наполнитель, акриловая дисперсия, вода, добавки. Подходит для жилых и административных помещений, где важны надёжность, чистый внешний вид и простота ухода. Идеальное решение для стильной и практичной отделки интерьера.

светостойкая

паропроницаемая

долговечная

пожаробезопасная

атмосферостойчивая

прочная

## Характеристики

**Состав:** минеральный наполнитель, акриловый сополимер, вода, технологические добавки

**Расход в один слой:** ~1,2-1,5 кг/м<sup>2</sup>

**Цвет:** 42 цветовых решения по каталогу

**Время высыхания:**

- сухой на ощупь — 12 часов
- полное высыхание — 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

**Окончательный набор прочности:** 28 дней

**Условия нанесения:** от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха — 65%

**Хранение:** 24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

## Инструкция

**Область применения**

Декоративная отделка и защита интерьеров. Основания: асбестоцемент, гипс, ДСП, ДВП, фанера, гипсокартон, бетон. В интерьерах — на участках с повышенным истиранием (входы, коридоры, лестничные клетки, фойе, торговые залы). Снаружи — на поверхностях, подверженных загрязнению и осадкам (цоколи, парапеты, балюстрады, дверные/оконные проёмы).

**Подготовка**

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное. Прогрунтовать проникающим грунтом Primer Astarfix, затем укрывающим Astar Кварцевый, колерованным в основной цвет. Материал перемешать, разбавить водой: ~0,7 л на 15 кг. При необходимости ввести декоративную добавку Brilliance, повторно перемешать.

**Нанесение**

Пневмораспыление: сопло Ø 4–6 мм, давление 6–7 атм., расстояние 25–45 см. Альтернативно — нержавеющая кельма/мастерок. Наносить без перерыва «от угла до угла», стыки/углы — малярный скотч. Слой — 1,5–2 крошки (допускается два слоя). Через 15–20 мин. загладить металлической кельмой для снижения шероховатости.

