



# Macro Mineral

декоративная штукатурка с натуральным мраморным наполнителем

Подходит для финишной отделки интерьеров и фасадов, особенно в зонах с повышенной нагрузкой — у входов, в коридорах, на цоколях и других участках, подверженных износу. Используется как декоративный слой в системах «мокрый фасад» (не рекомендуется на минеральной вате). Наносится на бетон, кирпич, гипсокартон, ДСП, ДВП, фанеру, асбестоцемент и другие подготовленные основания.

высокопрочная

пожаробезопасная

износостойкая

экологичная

легко наносится

## Характеристики

**Состав:** минеральный наполнитель, акриловый сополимер, вода, добавки

**Расход:** 1,5-2,0 мм – 4,0-4,5 кг/м<sup>2</sup>

**Цвет:** 15 цветов по каталогу

**Колеровка:** компьютерным методом, ручная колеровка колорантами на водной основе

**Время высыхания:**

- сухая на ощупь – 12 часов
- полное высыхание – 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

**Окончательный набор прочности:** 28 дней

**Условия нанесения:** от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

**Хранение:** 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

## Инструкция

**Область применения**

Интерьерные и фасадные поверхности. Декоративный слой в системах наружной теплоизоляции, кроме утепления из минваты. Минеральные основания: асбестоцемент, гипс, ДСП, ДВП, фанера, гипсокартон, бетон. Максимально эффективна на участках с повышенным истиранием (входы, коридоры, лестницы) и цоколях.

**Подготовка**

Основание ровное, прочное, чистое, сухое. Удалить старые покрытия. Прогрунтовать Astarfix. Дефекты зашпатлевать. Нанести Astar Кварцевый, подколерованный в цвет покрытия.

Нанесение Macro Mineral — после полного высыхания грунта (≥ 24 ч).

**Нанесение**

Довести водой до консистенции: 0,5–0,6 л на 15 кг. Наносить без перерыва «от угла до угла» слоем 1,5–2 крошки, равномерно, без нахлёстов. Через 15–20 мин. заглаживать влажным инструментом. Для ровных стыков/углов использовать малярный скотч (удалить до затвердения). Не наносить на горизонтальные поверхности и в зоны длительного воздействия влаги. Фасад — после монтажа водоотводов.

