



Macro Mineral XL

декоративная штукатурка с эффектом мозаики

Подходит для отделки как интерьеров, так и фасадов, особенно эффективна на участках с высокой нагрузкой — входах, коридорах, лестничных клетках, цоколях. Используется в системах наружной теплоизоляции (кроме утепления из минеральной ваты). Наносится на бетон, кирпич, гипсокартон, ДСП, ДВП, фанеру, асбестоцемент, гипсовые штукатурки и другие подготовленные основания.

сверхпрочное

пожаробезопасное

паропроницаемое

износостойкое

экологичное

Характеристики

Состав: минеральный наполнитель, акриловый сополимер, вода, добавки

Расход: 2,0-2,5 мм – 4,5-5 кг/м²

Цвет: 15 цветов по каталогу

Колеровка: компьютерным методом, ручная колеровка колорантами на водной основе

Время высыхания:

- сухая на ощупь – 12 часов
- полное высыхание – 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Интерьерные и фасадные поверхности. Декоративный слой в системах наружной теплоизоляции, кроме утепления из минеральной ваты. Основания: все минеральные, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон, бетон. Особо эффективна на подверженных истиранию участках (входы, коридоры, лестничные клетки) и цоколях.

Подготовка

Основание — ровное, прочное, чистое, сухое. Удалить старые покрытия. Прогрунтовать проникающим грунтом Astarfix, дефекты зашпатлевать. Нанести грунт Astar Кварцевый, подколерованный в основной цвет. Macro Mineral XL наносить после полного высыхания грунта (≥ 24 ч).

Нанесение

Довести до консистенции водой: 0,5–0,6 л на 15 кг. Наносить без перерыва «от угла до угла» в один слой толщиной 1,5–2 крошки, равномерно, без нахлестов. Через 15–20 мин. заглаживать чистой влажной кельмой. Для ровных стыков/углов использовать малярный скотч, удалить до затвердения. Не наносить на горизонтальные поверхности и в зонах длительного воздействия влаги. Фасады отделывать после монтажа водоотводящих систем.

