



Decostone

декоративная штукатурка
с наполнителем

Позволяет создавать два разных эффекта — от выраженного рельефа «Короед» с крупными ходами, имитирующими следы насекомых, до тонкого, изящного узора с едва заметным рисунком. Также подходит для формирования эффекта «Мокрая стена».

Скрывает мелкие дефекты основания — трещины, неровности, не требует идеального выравнивания перед нанесением. Подходит как для новых покрытий, так и для реставрации. Создаёт прочное, красивое и долговечное покрытие с уникальным внешним видом — выбор тех, кто ценит качество, простоту и стильную отделку.

прочная

атмосферостойкая

скрывает дефекты

щелочестойкая

МОЖНО МЫТЬ

Характеристики

Состав: вода, мраморный наполнитель, акриловая дисперсия, диоксид титана, функциональные добавки

Цвет: белый

Колеровка: в светлые и пастельные тона. Ручным и машинным методом универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе

Расход в зависимости от фракции:

- мелкая (1,2-2 мм): ~2,5-3 кг/м²
- крупная (2,5-3 мм): ~3,5-4 кг/м²

Время высыхания:

- на ощупь — 6 часов
- полное высыхание — 24 часа

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха — 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Декоративное покрытие фасадов, колонн, фриз, стен в жилых и общественных помещениях. Декоративный слой в системах наружной теплоизоляции. Основания: бетон, бетонные блоки, кирпич, цементная штукатурка, гипсокартон, ДСП, ДВП.

Подготовка

Основание — сухое, ровное, чистое. Удалить масла, грязь, органику, старые покрытия. Дефекты зашпательвать, обеспылить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Baupramix Astarfix, затем грунтом Astar Кварцевый, тонированным в цвет покрытия.

Нанесение

Тщательно перемешать. В процессе периодически перемешивать для равномерного распределения наполнителя. Допускается добавление воды до 5%. Нанести тёркой с каучуковым покрытием или нержавеющей кельмой на толщину крупного зерна. Рисунок задавать пластиковой кельмой, слегка смоченной водой, через 5–10 мин. (когда материал перестаёт липнуть). Направление движения инструмента даёт круговые, однонаправленные или перекрёстные борозды. Наносить Decostone за один проход «мокрое по мокрому» от угла до угла. Стыки/углы — малярный скотч, удалить до высыхания. После полного высыхания допустима окраска акриловыми дисперсионными красками.

Инструменты
для нанесения



Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте